



Hrvatsko asfaltersko društvo

Croatian asphalt association



Kvalitativni aspekti bitumena korištenog u Hrvatskoj

Quality aspects of bitumen used in Croatia

Luka Krnić, TPA d.o.o.

Međunarodni seminar ASFALTNI KOLNICI 2017
International seminar ASPHALT PAVEMENTS 2017
Opatija, 05.–06. 04. 2017.

BITUMEN...

- **Rafinerijski ili industrijski bitumen** je derivat nafte koji se dobiva oksidacijom vakuum ostataka nafte u rafinerijama ili posebnim postrojenjima

- Za proizvodnju bitumena koriste se tzv “teške nafte”, niske gustoće prema API, bogate bitumenom

Od oko 1300 poznatih tipova sirove nafte samo je 10% pogodno za proizvodnju bitumena

RAFINERIJSKI BITUMEN

- **Cestograđevni bitumen** je produkt tehnološkog postupka puhanja zrakom ostatka vakumske destilacije nafte. Proizvodi se u rafinerijama ili u posebnim industrijskim pogonima.
- **Tvrdi cestograđevni bitumen** je produkt tehnološkog postupka puhanja zrakom ostatka vakumske destilacije nafte uz dodatak uljnih komponenata. Proizvodi se isključivo u rafinerijama.
- **Polimerom modificirani bitumen** je homogena smjesa cestograđevnog bitumena i polimera (elastomera i/ili plastomera), a proizvodi se u rafinerijama ili u posebnim industrijskim postrojenjima te pridruženim asfaltnim postrojenjima u asfaltnim bazama.

RAZRIJEĐENI I OMEKŠANI BITUMEN


- **Razrijedeni bitumen (*cut-back*)** je smjesa bitumena (nemodificiranog ili modificiranog polimerom) i hlapivog ulja mineralnog porijekla.
- **Omekšani bitumen (*flux bitumen*)** je smjesa bitumena (nemodificiranog ili modificiranog polimerom) i nehlapivog ulja mineralnog ili biljnog porijekla.

Razrijedeni i omekšani bitumen upotrebljava se za izradu površinske obrade.

POTROŠNJA BITUMENA U EU

Bitumen se proizvodi u ukupno 74 rafinerije na području EU 28 (od ukupno 115 rafinerija u pogonu)

Potrošnja bitumena u EU 2014 – 11,3 mil. Tona* i u konstantnom je padu od 2009



* Podatak preuzet sa www.eurobitume.eu

POTROŠNJA BITUMENA U HRVATSKOJ

- Ukupna potrošnja bitumena u Hrvatskoj u periodu 2014/2016 – prosječno 100 000 tona/godišnje*

*Navedena količina odnosi se na bitumen upotrijebljen isključivo za proizvodnju bitumenskih mješavina

- Odnos potrošnje cestograđevnog bitumena i polimerom modificiranog bitumena: cca 70/30
- Gotovo cjelokupna potrošnja bitumena svedena na tri tipa:
 - BIT 50/70
 - BIT 35/50
 - PmB 45/80-65

UVJETI KVALITETE

- TEHNIČKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE 2015
- Uvjeti kvalitete „inicijalnog“ bitumena (*Prilog F, Tablice F1, F2 i F3*)
- Uvjeti kvalitete izdvojenog bitumena (*Prilog J, Tablica J22*)

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

HRN EN 1427 Određivanje točke
razmekšar



penetracije

HRN E
pov

HRN EN 12607-1 Određivanje otpornosti na otvrdnjavanje
djelovanjem topline i zraka - 1. dio: RTFOT metoda

CESTOGRAĐEVNI BITUMEN

HRN EN 12591					
Tehničko svojstvo	Tip				
	20/30	35/50	50/70	70/100	160/220
Penetracija na 25°C (Pen), 0,1 mm	20 - 30	35 - 50	50 - 70	70 - 100	160 - 220
Točka razmekšanja (PK), °C	55 - 63	50 - 58	46 - 54	43 - 51	35 - 43
Točka loma po Fraassu, °C	-	≤ -5	≤ -8	≤ -10	≤ -15
Indeks penetracije	- 1,5 do +0,7				
<i>Otpornost na otvrdnjavanje pri 163 °C (HRN EN 12607-1)</i>					
Promjena mase, %(m/m)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,8	≤ 1,0
Zadržana penetracija, %	≥ 55	≥ 53	≥ 50	≥ 46	≥ 37
Porast točke razmekšanja (PK), °C	≤ 10	≤ 11	≤ 11	≤ 11	≤ 12

POLIMEROM MODIFICIRANI BITUMEN

HRN EN 14023

Tehničko svojstvo		Tip			
		10/40-65	25/55-55	45/80-65	40/100-65
Penetracija na 25°C (Pen),		10 - 40	25 - 55	45 - 80	40 - 100
Točka razmekšanja (PK), °C		≥ 65	≥ 55	≥ 65	≥ 65
Točka loma po Fraassu, °C		≤ -5	≤ -10	≤ -15	≤ -18
Elastični povrat na 25 °C, %		≥ 50/NR	≥ 50/NR	≥ 80/NR	≥ 80/NR
Stabilnost pri skladištenju	Δ PK, °C	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
	Δ Pen,	NR	NR	NR	NR

Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)

Promjena mase, %(m/m)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,3
Zadržana penetracija, %	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60
Porast točke razmekšanja, °C	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Pad točke razmekšanja, °C	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Elastični povrat na 25 °C, %	≥ 50/NR	≥ 50/NR	≥ 70/NR	≥ 70/NR

IZDVOJENI BITUMEN

Cestograđevni bitumen		Polimerom modificirani bitumen			
Tip	Točka razmekšanja, °C	Tip	Točka razmekšanja, °C	Elastični povrat, %	
20/30	≤ 80	10/40-65	≤ 81	≥ 40 ^(a)	
35/50	≤ 68	25/55-55	≤ 71		
50/70	≤ 62	45/80-55	≤ 8°C iznad deklarirane vrijednosti		
70/10	≤ 59	45/80-65			
160/220	≤ 51	40/100-65			

^(a) odnosi se samo na elastomerom modificirani bitumen

PROIZVOĐAČI...

- Trenutno je na hrvatskom tržištu registriran bitumen iz 10 različitih izvora (postrojenja za proizvodnju)
- U periodu 2014-2016 na hrvatskom tržištu ukupno utrošeno oko 300 000 tona bitumena za proizvodnju 6.650.000 tona bitumenskih mješavina
- Postrojenja za proizvodnju nalaze se u 8 zemalja (Austrija (2), Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Italija (3), Mađarska (2), Srbija)
 - MOL Mađarska
 - VILLAS Austrija
 - OMV Austrija
 - Rafinerija nafte Brod, Bosna i Hercegovina
 - Naftna industrija Srbije (NIS), Srbija
 - APS Hrvatska
 - ENI Italija
 - COLAS Češka
 - ...

LABORATORIJI...

- U Hrvatskoj trenutno 6 laboratorijskih jedinica koji imaju akreditiranu minimalno 1 metodu iz područja ispitivanja bitumena
- U daljnjoj analizi korišteni rezultati ispitivanja dva laboratorijskih jedinica sa najvećim brojem ispitanih uzoraka
 - Laboratorij RAMTECH d.o.o. Zagreb
 - Laboratorij TPA d.o.o. Dugopolje

ISPITIVANJA...

Cestograđevni bitumen 50/70	
Tehničko svojstvo	Norma
Penetracija na 25°C (Pen), 0,1 mm	HRN EN 1426
Točka razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427
Točka loma po Fraassu, °C	HRN EN 12593
<i>Otpornost na otvrdnjavanje pri 163 °C (HRN EN 12607-1)</i>	
Zadržana penetracija, %	HRN EN 1426
Porast točke razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427
<i>Ispitivanje veziva izdvojenog vakuumskim uparivanjem (HRN EN 12697-3)</i>	
Točka razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427

Polimerom modificirani bitumen 45/80-65


Tehničko svojstvo	Norma
Penetracija na 25°C (Pen), 0,1 mm	HRN EN 1426
Točka razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427
Točka loma po Fraassu, °C	HRN EN 12593
Elastični povrat (%)	HRN EN 13398
<i>Otpornost na otvrdnjavanje pri 163 °C (HRN EN 12607-1)</i>	
Zadržana penetracija, %	HRN EN 1426
Promjena točke razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427
Elastični povrat (%)	HRN EN 13398
<i>Ispitivanje veziva izdvojenog vakuumskim uparivanjem (HRN EN 12697-3)</i>	
Točka razmekšanja (PK), °C	HRN EN 1427
Elastični povrat (%)	HRN EN 13398

SKUPOVI UZORAKA...

RAMTECH	
TIP BITUMENA	Broj ispitanih uzoraka
BIT 50/70	102
PmB 45/80-65	63
BIT 50/70 (Izdvojeno)	50
PmB 45/80-65 (Izdvojeno)	55


TPA	
TIP BITUMENA	Broj ispitanih uzoraka
BIT 50/70	212
PmB 45/80-65	137
BIT 50/70 (Izdvojeno)	54
PmB 45/80-65 (Izdvojeno)	47

BIT 50/70




PMB 45/80-65


RAMTECH




PMB 45/80-65 NAKON RTFOT




PMB 45/80-65 NAKON RTFOT




PMB 45/80-65




BIT 50/70



IZDVOJENI BIT 50/70



IZDVOJENI PMB 45/80-65



UMJESTO ZAKLJUČKA...
