



Hrvatsko asfaltersko društvo

Croatian asphalt association

Metode ispitivanja trajnosti bitumenskih mješavina

*Test methods for durability of
bituminous mixtures*


Branimir Palković

Međunarodni seminar AŠFALTNI KOLNICI 2019
International seminar ASPHALT PAVEMENTS 2019
Opatija, 04.-05. 04. 2019.

Sadržaj

1. Osvrt na ispitne metode trajnosti bitumenskih mješavina
2. Detaljnije o načinu određivanja parametara loma
3. Sastavne komponente bitumenskih mješavina i lomna žilavost
4. Kritički osvrt na primjenu lomne žilavosti

Bitumenske mješavine moraju biti ...



Trajnost građevine → Trajnost proizvoda izražena kao otpornost na:

- starenje,
- atmosferilije,
- oksidaciju,
- trošenje,
- kemikalije,
- odvajanje bitumenskog filma

Razlikovanje pojma trajnosti

Asphalt durability

„Maintenance of the structural integrity of compacted material over its expected service-life when exposed to the effects of the environment (water, oxygen, sunlight) and traffic loading”.

Pavement durability

„Retention of a satisfactory level of performance over the structure's expected service-life without major maintenance for all properties that are required for the particular road situation in addition to asphalt durability”.

J. C. Nicholls, M. J. McHale and R. D. Griffiths, **Best practice guide for durability of asphalt pavements**, Road Note RN42, Transport Research Laboratory, 2008

Norme specifikacija serije EN 13108 (2006.)

- Metode ispitivanja trajnosti bitumenskih mješavina

Oznaka i naziv norme	AC	BBTM	SMA	MA	PA
HRN EN 12697-41 Otpornost na tekućine za odleđivanje	+	+	+	+	+
HRN EN 12697-43 Otpornost na gorivo	+	+	+	+	+

Norme specifikacija serije EN 13108 (2016.)

- Metode ispitivanja trajnosti bitumenskih mješavina

Oznaka i naziv norme	AC	BBTM	SMA	MA	PA	AUTL
HRN EN 12697-41 Otpornost na tekućine za odleđivanje	+	+	+	+	+	+
HRN EN 12697-43 Otpornost na gorivo	+	+	+	+	+	+
HRN EN 12697-44 Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje	+		+			
HRN EN 12697-45 Ispitivanje starenja zasićenim asfaltnim uzorcima	+					
HRN EN 12697-46 Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima	+	+	+	+	+	+

HRN EN 12697-41:2014

- Otpornost na tekućine za odleđivanje

HRN EN 12697-41:**2005**



HRN EN 12697-41:**2014**

Princip:


- Određivanje vlačne čvrstoće „pull-off“ testom uzorka asfalta tretiranog otopinom acetata ili formijata
- Omjer maksimalnog vlačnog naprezanja tretiranog i netretiranog uzorka predstavlja mjeru otpornosti na djelovanje tekućine za odleđivanje

HRN EN 12697-41:2014

- Otpornost na tekućine za odleđivanje

Priprava uzorka:

- Najmanje osam cilindričnih uzoraka, \varnothing 100 mm,
 - udarni zbijac ili
 - kružni zbijac ili
 - valjkasti zbijac ili
 - vibracijski zbijac ili
 - iz kolnika
- Kondicioniranje uzorka (**16 ± 4**) h,
- Određivanje gustoće uzorka,
- Svrstavanje uzorka u „suhu“ i „mokru“ grupu,
- Urezivanje cilindričnog utora dubine 5 mm i \varnothing 50 mm,
- Lijepljenje cilindrične čelilčne ploče \varnothing 50 mm,
- Uranjanje uzorka u tekućinu za odleđivanje i čuvanje u trajanju od **70 dana**



HRN EN 12697-41:2014

- Otpornost na tekućine za odleđivanje

Kategorije otpornosti na tekućine za odleđivanje u normama specifikacija (2016.)

Parametar otpornosti:

- **zadržana vlačna čvrstoća, β**

$$\beta = \frac{\sigma_{\text{wet}}}{\sigma_{\text{dry}}} \times 100 \ [\%]$$

AC, BBTM, SMA, MA, PA, AUTL

Kategorija β_{\min}
$\beta_{\min100}$
$\beta_{\min85}$
$\beta_{\min70}$
$\beta_{\min55}$
$\beta_{\min\text{NR}}$

HRN EN 12697-43:2014

- Otpornost na gorivo

HRN EN 12697-43:**2005**



HRN EN 12697-43:**2014**

Princip:

- Određivanje gubitka mase nakon kemijskog djelovanja goriva
- Abrazija gorivu izloženog dijela uzorka
- Određivanje gubitka mase nakon mehaničkog djelovanja
- Određivanje ukupnog gubitka mase nakon kemijskog i mehaničkog djelovanja

HRN EN 12697-43:2014

- Otpornost na gorivo

Priprava uzorka:

- Pet cilindričnih uzoraka, \varnothing 100 mm i visine 60 mm
 - udarni zbijac ili
 - kružni zbijac ili
 - valjkasti zbijac ili
 - iz kolnika
- Određivanje gustoće uzorka,
- Sušenje uzorka u trajanju između **14 i 42 dana**
- Uzorci djelomično uronjeni u gorivo **24 h ili 72 h**

Parametar otpornosti: **gubitak mase [%]**

- Parametar **A** (kemijsko djelovanje)
- Parametar **B** (mehaničko djelovanje)
- Parametar **C** (kemijsko + mehaničko djelovanje)

HRN EN 12697-43:2014

- Otpornost na gorivo

Ocjena otpornosti:

$C < 6\%:$ dobra otpornost

$6\% \leq C \leq 10\%:$ srednja otpornost

$C > 10\%:$ slaba otpornost

Kategorije otpornosti na gorivo u normama specifikacija (2016.)

AC, BBTM, SMA

MA, PA, AUTL

Kategorija Ci_{max}	Kategorija Ci_{max}
$Ci_{max} 6$	$Ci_{max} 1$
$Ci_{max} 7$	$Ci_{max} 2$
$Ci_{max} 8$	$Ci_{max} 3$
$Ci_{max} 9$	$Ci_{max} 4$
$Ci_{max} 10$	$Ci_{max} 5$
$Ci_{max} 11$	$Ci_{max} 6$
$Ci_{max} 12$	$Ci_{max} 7$
$Ci_{max} 13$	$Ci_{max} 8$
$Ci_{max} 14$	$Ci_{max} NR$
$Ci_{max} 15$	
$Ci_{max} NR$	

HRN EN 12697-45:2012

- Ispitivanje starenja zasićenim asfaltnim uzorcima

Svrha:

- Ocjena trajnosti međusobne adhezije konstituenata bitumenske mješavine za vezne i nosive slojeve od asfaltbetona

Princip:


- Modul krutosti indirektnim vlačnim testom na cilindričnim uzorcima kondicioniranim u uvjetima vlage, tlaka i temperature,
- Omjer modula krutosti kondicioniranih i nekondicioniranih uzoraka
→ **ocjena trajnosti na starenje i vlagu**

HRN EN 12697-45:2012

- Ispitivanje starenja zasićenim asfaltnim uzorcima

Priprava uzorka:

- Pet cilindričnih uzoraka, \varnothing 100 mm i visine 60 mm
 - udarni zbijač ili
 - kružni zbijač ili
 - valjkasti zbijač ili
 - iz kolnika
- Određivanje gustoće uzorka,
- Uzorci selektivno saturirani vlagom i kondicionirani **65 sati** pri temperaturi od **85 °C** i tlaku od **2,1 MPa**



HRN EN 12697-45:2012

- Ispitivanje starenja zasićenim asfaltnim uzorcima

Parametar trajnosti:

- omjer modula krutosti, $CTR_R [\%]$

$$CTR_R = (100 \times CTR_C / CTR_U)$$



Kategorije trajnosti u normi
HRN EN 13108-1:2016

AC

Kategorija
MDI_{min}
$MDI_{min} 100$
$MDI_{min} 90$
$MDI_{min} 80$
$MDI_{min} 70$
$MDI_{min} 60$
$MDI_{min} NR$

(Mixture SATS Durability Index)

HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima

Svrha:

- Karakterizacija otpornosti bitumenskih mješavina prema nastanku pukotina uslijed niskih temperatura

Princip:

- Određivanje temperature loma pri termičkom naprezanju (*Thermal Stress Restrained Specimen Test – TSRST*)
- Određivanje vlačne čvrstoće (*Uniaxial Tension Stress Test - UTST*)
- Određivanje maksimalne rezerve vlačne čvrstoće

HRN EN 12697-46:2012


- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima

Priprava uzorka:

- Kvadratni prizmatični ili kružni cilindrični uzorci duljine 160 mm, a širine/visine ili promjera zavisno od maksimalnog zrna bitumenske mješavine:
 - valjkasti zbijač ili
 - iz kolnika
- Određivanje gustoće uzorka
- Kondicioniranje uzorka na odabranu temperaturu ispitivanja
- Temperatura uzorka : ± 1 °C od temperature ispitivanja kroz ne manje od 10 min


HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima




HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima



HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima



HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima

Parametri otpornosti na niskim temperaturama:

- Temperatura loma, $T_{failure}$ [°C]
- Maksimalna rezerva vlačne čvrstoće, $\Delta\beta_{t,max}$ [MPa]
- Temperatura pri maksimalnoj rezervi vlačne čvrstoće, $T(\Delta\beta_{t,max})$ [°C]

Zahtjev u tehničkom propisu za asfaltne kolnike (u izradi):

- $T_{failure}$: max. -28 °C
- $\Delta\beta_{t,max}$: min. 4,0 MPa
- $T(\Delta\beta_{t,max})$: max. -10 °C

HRN EN 12697-46:2012

- Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima

Kategorije temperature loma na niskim temperaturama u normama specifikacija (2016.)

$$T_{\text{failure}} = TSRST_{\max}$$

AC, BBTM, SMA, PA, AUTL

Kategorija $TSRST_{\max}$
$TSRST_{\max} -15$
$TSRST_{\max} -17,5$
$TSRST_{\max} -20$
$TSRST_{\max} -22,5$
$TSRST_{\max} -25$
$TSRST_{\max} -27,5$
$TSRST_{\max} -30$
$TSRST_{\max} \text{ NR}$

MA

Kategorija $TSRST_{\max}$
$TSRST_{\max} -12,5$
$TSRST_{\max} -15$
$TSRST_{\max} -17,5$
$TSRST_{\max} -20$
$TSRST_{\max} -22,5$
$TSRST_{\max} -25$
$TSRST_{\max} -27,5$
$TSRST_{\max} -30$
$TSRST_{\max} \text{ NR}$

HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Svrha:


- Ocjena potencijala otpornosti bitumenske mješavine prema razvoju pukotina.

Princip:

- Ispitivanje se temelji na konceptu mehanike loma,
- Polucilindrični uzorak savija se u tri točke, uz konstantnu brzinu deformacije,
- Središnji dio baze uzorka sa zarezom izložen je vlačnom naprezanju,
- Funkcija „opterećenje-deformacija” → izvor značajki mehanike loma,
- Maksimalna vrijednost opterećenja (F_{max}) izravno je povezana s lomnom žilavošću.

Neke općenite značajke mehanike loma


Tipovi otvaranja pukotine i priпадni faktori intenziteta naprezanja



Tip I
vlačno




K_I



Tip II
uzdužno smično



K_{II}




Tip III
poprečno smično



K_{III}


Neke općenite značajke mehanike loma

Metode ispitivanja loma bitumenskih mješavina




Greda

Single-edge notched beam (**SEB**)



Disk


Disk-shaped compact tension (**DCT**)



Polucilindar

Semicircular bending (**SCB**)

Značajke uzorka za SCB test



D - promjer uzorka [mm]

s - razmak između oslonaca baze uzorka [mm]









a - veličina zareza [mm]

t - debljina uzorka [mm]

w - visina uzorka [mm]


A - površina loma, $A = (w - a) \cdot t$ [mm 2]

Virtualni SCB test



MultiMechanics

Ovisnost funkcije „opterećenje – deformacija”



Debljina uzorka:

$$t_1 > t_2 > t_3$$

Duljina zareza:

$$a_1 < a_2 < a_3$$

Brzina deformacije:


$$v_1 > v_2 > v_3$$

Temperatura ispitivanja:

$$T_1 < T_2 < T_3$$

Eksperimentalne značajke SCB testa

Funkcija „opterećenje – deformacija”



Parametri loma SCB testa

J_c - kritična vrijednost otpora loma
(mjera intenziteta deformacije pri vrhu pukotine)
$$J_c = - (1/t) \cdot ((dU/da)) \quad (\text{J/m}^2)$$

G_f - energija loma
(energija potrebna za stvaranje jedinične lomne površine)
$$G_f = W_f / A \quad (\text{J/m}^2)$$

FI - indeks fleksibilnosti
(vrednuje oblik funkcije nakon vršnog opterećenja, F_{\max})
$$FI = A_1 \cdot G_f / \text{abs}(m)$$

↓
faktor skaliranja (0,01)


K_{Ic} - lomna žilavost
(kritična vrijednost faktora intenziteta naprezanja)
$$K_{Ic} = \sigma_{\max} \cdot Y \cdot (\pi \cdot a)^{1/2} \quad (\text{N/mm}^{3/2}) \text{ ili } (\text{MPa} \times \text{m}^{1/2})$$

↓
faktor oblika

HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Značajke uzorka i provedbe ispitivanja



HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Kategorije lomne žilavosti
u normi HRN EN13108-1:2016
i HRN EN 13108-5:2016

AC, SMA

Kategorija
$K_{Ic} \text{ min}$
$K_{Ic} \text{ min10}$
$K_{Ic} \text{ min15}$
$K_{Ic} \text{ min20}$
$K_{Ic} \text{ min25}$
$K_{Ic} \text{ min30}$
$K_{Ic} \text{ min35}$
$K_{Ic} \text{ min40}$
$K_{Ic} \text{ min45}$
$K_{Ic} \text{ min50}$
$K_{Ic} \text{ min55}$
$K_{Ic} \text{ minNR}$

Izvještaj o ispitivanju:

- Relativna deformacija, ϵ_{\max} , %
- Naprezanje, σ_{\max} , N/mm²
- Lomna žilavost, K_{Ic} , N/mm^{1.5} ili MPa×m^{0.5}

HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Utjecaj sastava i svojstava bitumenske mješavine na lomnu žilavost pri niskim temperaturama:

Povoljno

- veći udio bitumena,
- elastomerom modificirani bitumen,
- vapnenački agregat,
- sitnozrne bitumenske mješavine,
- manji udio šupljina



Nepovoljno

- RA u bitumenskoj mješavini
(postoje i oprečna mišljenja – mogući uzrok u omjeru:
bitumen iz RA/ ukupni bitumen) ??

HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje


Utjecaj konzistencije bitumena i udjela RA u bitumenskoj mješavini na lomnu žilavost pri niskim temperaturama:



HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Utjecaj udjela RA u bitumenskoj mješavini na lomnu žilavost:



HRN EN 12697-44:2011

- Razvoj pukotine ispitivanjem polucilindričnog uzorka na savijanje

Kritički osvrt:

- Lomna žilavost (K_{Ic}) primjenjen je parametar loma za materijale koji se ponašaju po zakonitostima linearno-elasticne mehanike loma (LEFM), a temelji se na faktoru intenziteta naprezanja
 - asfalt na izrazito niskim temperaturama?
- Asfalt se ponaša po zakonitostima elasto-plastične mehanike loma (EPFM)
 - primjenjeni parametri loma bili bi: kritična vrijednost otpora loma J_c , energija loma G_f , indeks fleksibilnosti Fl , koji se temelje na energetskom konceptu (posebno značajno pri višim temperaturama ispitivanja)
- SCB test proveden na niskim temperaturama mogao bi se uspoređivati s ispitivanjem niskotemperaturenih svojstava asfalta prema HRN EN 12697-46
- SCB test proveden na višim temperaturama mogao bi biti prikladan za ocjenu otpornosti na pojavu „top-down“ pukotina
- Odluku o prihvaćanju lomne žilavosti, kao parametra trajnosti bitumenske mješavine u normama HRN EN 12697-1:2016 i HRN EN 12697-5:2016, potrebno je donijeti temeljem detaljnije analize